



















LINHA PLUS

			STANDARD PLUS®	VYLON PLUS®
	CLASSIFICAÇÃO DE USO ISO 10874 EN 685		23	23
			34	34
			43	43
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	2,0mm	2,0mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 23m	2 x 20m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	46m ²	40m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	3,3kg/m ²	3,7kg/m ²
	Proteção superficial		PUR	Acrílica
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe P	Classe M
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,04mm	≤ 0,04mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A
	Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	4dB	4dB
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Carga estática	EN 1815	< 2kV	< 2kV
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22