

massa de preparação autonivelante de secagem rápida para posterior aplicação de pisos vinílicos - uso interno

INDICAÇÕES

- Para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida, e posterior aplicação de pisos vinílicos.

BASES PARA APLICAÇÃO

- Contrapisos novos e antigos.
- A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta, graxa ou quaisquer outros resíduos.
- No caso de contrapisos porosos, umedecer previamente a superfície antes da aplicação.
- No caso de aplicação direta em superfície de concreto, recomendamos a utilização de primer selador. Consulte nossa Central de Relacionamento para mais informações - 08000 119 122.

PREPARO DO PRODUTO

1. Utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)

- Antes de manusear o produto, verifique se você está utilizando os EPIs necessários (vide quadro branco, ao lado).

2. Mistura

- **Misture 20 kg da Tarkomassa® com a proporção de água limpa indicada na marcação lateral (litros/saco) desta embalagem, que pode variar em + ou - 5%.**
- A mistura pode ser manual ou mecânica.
- No caso da mistura mecânica, use um recipiente estanque e limpo (ex.: balde), utilizando uma haste metálica acoplada a uma furadeira de uso profissional. Para grandes volumes, é recomendado que a mistura seja feita em misturadores mecânicos, com bomba acoplada para aplicação.
- Misture todo o conteúdo de um saco com a quantidade de água indicada, evitando assim problemas de dosagem de água.

3. Tempo de Utilização após a Mistura

- O material preparado deve ser utilizado em, no máximo, 30 minutos após sua mistura com água. Durante esse período, não se recomenda adição de água acima do especificado ou qualquer outro produto ou material.

APLICAÇÃO

- Aplique o produto sobre a base, e realize o seu espalhamento com uma desempenadeira dentada para argamassa ou rodo com lâmina dentada para garantir todo o recobrimento da área e acabamento final do produto.
- Passe o rolo fura-bolhas para remover as bolhas que possam se formar durante a aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Espessura da camada	1 mm a 10 mm
Temperatura de trabalho:	
• do ar ambiente	5 °C até 40 °C
• da superfície	5 °C até 27 °C
Tempo em aberto	30 min
Densidade aparente	1,35 kg/l
Cor	Cinza
Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos especiais
Consumo	1,7 kg/m ² /mm
Tempo para circulação no local:	
• tráfego leve	Após 2 horas
• aplicação de revestimento	Após 3 horas



REV. 03.02.2014

VALIDADE: 9 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

EMBALAGEM: Saco de papel com 20 kg.

ESTOCAGEM: Coloque o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com, no máximo, 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada.

IMPORTANTE

Não utilizar a Tarkomassa® em:

- Áreas externas.
- Áreas com umidade permanente ou por capilaridade.

ATENÇÃO

- Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais.
- Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.
- Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora.
- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico. Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.tarkett.com.br.

7897255922699

Peso Líquido
20kg

Distribuído por:
FADEMAC S.A.
Av. Getúlio Vargas, 2185 - CEP 12305-010
Jardim Califórnia - Jacareí - SP
Telefone: 08000 119 122

Produzido por:
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN
Via de Acesso João de Góes, 2127 - CEP 06612-000
Jandira - SP - CNPJ 61.064.838/0034-00

weber
SAINT-GOBAIN

Indústria Brasileira



TARKOMASSA®

Peso Líquido
20kg

7897255922699